

Specifiche fuori standard non sono garantite se non preventivamente segnalate e concordate in fase d'offerta.

SERVIZIO	TIPOLOGIA	STANDARD DI PROCESSO
Rapid Prototyping	SLA-S	Stereolitografia Accuratezza Standard - Non è garantita la costruzione di spessori <0,6 mm. Tolleranze dimensionali: $\pm 0,2\%$, con un minimo di $\pm 0,20$ mm.
	SLA-M	Stereolitografia Accuratezza Media - Non è garantita la costruzione di spessori <0,6 mm. Tolleranze dimensionali: $\pm 0,10\%$, con un minimo di $\pm 0,15$ mm.
	SLA-A	Stereolitografia Accuratezza Alta - Non è garantita la costruzione di spessori <0,6 mm. Tolleranze dimensionali: $\pm 0,05\%$, con un minimo di $\pm 0,05$ mm. Dimensioni max 250x250x100 mm.
	SLS PA	Sinterizzazione Nylon – Accuratezza Standard - Non è garantita la costruzione di spessori <1,0 mm. Tolleranze dimensionali: $\pm 0,3\%$, con un minimo di $\pm 0,30$ mm. Deformazioni di forma massima: freccia $\pm 1\%$ della quota di riferimento.
	FDM	FDM- Non è garantita la costruzione di spessori <1 mm. Tolleranze dimensionali: $\pm 0,25\%$, con un minimo di $\pm 0,25$ mm.
	StifKiper®	StifKiper® - Accuratezza Standard - Non è garantita la costruzione di spessori <0,7 mm se NON specificatamente richiesti in fase di analisi fattibilità. Tolleranze di forma media: $\pm 0,25\%$, con un minimo di $\pm 0,25$ mm.
	MetaLithe®	MetaLithe® - Accuratezza Standard - Non è garantita la costruzione di spessori <0,7 mm. Tolleranze di forma media: $\pm 0,25\%$, con un minimo di $\pm 0,25$ mm.
VCS	Repliche PUR	Preserie in poliuretano - Non è garantita la costruzione di spessori <1 mm. Tolleranze dimensionali: $\pm 0,30\%$, con un minimo di $\pm 0,40$ mm.
	Smaltimento stampi	Smaltimento stampi silicone o RIM – Su specifica richiesta scritta del committente gli stampi vengono conservati fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di evasione della commessa. Proroghe possono essere concesse esclusivamente su richiesta scritta del committente, pervenuta prima dell'avvenuto smaltimento; alla scadenza gli stampi saranno smaltiti.